

WEBERSAN 950 TARTUNTALAASTI



- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Varmistaa tartunnan alustaan
- Tasaa alustan imukykyä
- WTA-hyväksytty

KUVAUS

Sementtipohjainen tartuntalaasti Weber Suolankeräysrapaukseen sisätiloissa.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Kovien kivi- ja tiilipintojen tartuntarappaus sisätiloissa. Tartuntakerros voidaan levittää osittain tai kokonaan.

ALUSTA

Alustan, josta on poistettu riistee, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Halkeamat, epätasaisuudet ja näkyvästi kosteat alueet oikaistaan ja tiivistetään tarvittaessa webertec 933 Tiivistyslaastilla.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammatturakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,6 kg/m ² /1 mm:n kerros
Enimmäiskerrospaksuus	5 mm
Vedentarve	4,2-4,7 l/25 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä 0-4 mm
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	4011361113236 (25 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 4,2-4,7 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 2-4 min nopeassa sekoittimessa.

TYÖOHJEET

950 Tartuntalaasti levitetään tasoiteruiskulla tai käsin laastikammalla tai teräslipalla. Käytettäessä webersan 950:aa tartuntalaastina webersan 954 Suolankeräyslaastille, suositeltava osittain tasoitus on n. 50-70 % kokonaispinta-alasta. Kerrosvahvuus saa olla enintään 5 mm. Tartuntalaastin on annettava kuivua vähintään 24 tuntia ennen webersan 954 Suolankeräyslaastin levitystä.

JÄLKIHOITO

Laastin kovettumisen varmistamiseksi ja halkeilun estämiseksi laastikerros on pidettävä kosteana lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen 1-2 vrk. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1004903	webersan 950 Tartuntalaasti 25 kg	590 mm	300 mm	100 mm	25 kg	42	4011361113236