

Tuotetieto:

LF Hienotasoite 621

Käyttövalmis, hienorakeinen, matalatiheysinen tasoite**Yleinen kuvaus ja käyttö:**

LF Hienotasoite 621 on käyttövalmis, hienorakeinen tasoite jolla on hyvä täyttöaste.

MaalausRYL 2012 maalaustuoteryhmä 82. Rasitusluokka 01...04.

Erinomaisen helppo levittää ja hioa.

Tasoite sopii kuivissa sisätiloissa kipsistä, betonista, kevytbetonista, kipsilevystä jne. valmistettujen seinien ja kattojen tasoittamiseen ja saumojen täyttämiseen.

LF Hienotasoite 621 voidaan maalata lähes kaikilla maalityypeillä.

Tuotteella on CE-merkintä EN 13963 mukaan, ja se täyttää kipsilevyjen liitosten käytölle asetetut vaatimukset.

**FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET:****Täyteaine:**

Tyyppi:

Pienitiheysinen täyteaine, joka perustuu vinyylisetaattikopolymeeriin

Väri:

Valkoinen

Koostumus:

Tahnamainen

Kuiva-ainepitoisuus

n. 1,0 kg/l.

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä säilytettynä. Suojattava pakkaselta

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko
7962	5 l.
7963	10 l.

Kovettunut tasoite:

Maalattavissa:

Kyllä

Tasoite ei ole vedenkestävä.



Käyttöohje:

- Valmistelu:** Kaikkien pintojen on oltava puhtaat ja pölyttömät. Likaiset ja erittäin imevät pinnat on pohjustettava Seinäpohjuste 224:lla tai Primer Gel extra 228:lla.
- Käyttö:** LF Hienotasoite 621 levitetään lastalla 0—3 mm:n kerroksina. Levitä useita kertoja syviin reikiin ja anna tasoitteen kuivua jokaisen levittämisen välissä. Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumis- ja halkeiluriski lisääntyy. Paksumpaan tasoitukseen (4–15 mm) suosittelemme LG karkeaa kevyttasoite 624:tä. Pinnan kovettumisen jälkeen viimeistellään LF hienotasoite 621:llä.
- Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeamien muodostumisen riski kasvaa.
- Menekki:** Laaja levitys: 1 m²/l (1 mm:n kerrospaksuus)
Saumojen täyttö: n. 0,3 l/m
Kuivumisaika: Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, pintatyypistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaleissa olosuhteissa tasoitteen odotetaan olevan kuiva 8—10 tunnin kuluttua.
- Kipsilevyn saumojen tasoitus: suositellaan odottamaan vähintään ½ päivää ennen jatkokäsittelyä.
- Puhdistus:** Puhdista iho saippualla ja vedellä.
Työkalut puhdistetaan vedellä, kun täyteaine on vielä märkää.
Kovetettu täyteaine voidaan poistaa mekaanisesti tai liottamalla veteen

Terveys ja turvallisuus:

Lisätietoja turvallisuudesta löytyy tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiksi. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PH. (+45) 56 64 00 70 - TECHNICAL SERVICE PH. (+45) 56 64 00 75