

# SCHÖNOX® TX DUST REDUSED

Tuoteseloste

28.1.2015

SCHÖNOX® TX on itsesiliävä ja vähäpölyinen sementtiperustainen erikoistasoite betonilattioiden tasoittamiseen ennen pinnoitteen asentamista sisä- ja ulkotiloissa, erityisesti lattialämmityskaapeleiden peittämiseen. SCHÖNOX® TX:n käyttökohteita ovat esim. asuinhuoneistot, konttorit, koulut, sairaalat ja päiväkodit joissa on lattialämmityslattioita. Koostumuksen ansioista SCHÖNOX® TX:llä on pieni kutistuma kuivuessaan. Soveltuu myös lattioiden tasoittamiseen parvekkeilla, terasseilla ja vastaavissa kohteissa ulkona.

## Tuoteominaisuudet

- Itsesiliävä
- Hyvät täyttöominaisuudet
- Kerrospaksuuksille 3-40mm
- Levitettävissä hammaslastalla/piikkitelalla
- Pyörätuolinkestävä
- Pumpattavissa
- Kaseiiniton
- Hyvät työstöominaisuudet
- Lattialämmityslattioille
- Pieni kutistuma
- Sisä- ja ulkotiloihin

## Käyttöalue

SCHÖNOX® TX on sementtipohjainen ja itsesiliävä lattiatasoite betonilattioiden ja kipsilattioiden tasoittamiseen sekä oikaisemiseen sisätiloissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. huoneistot, toimistot, koulut, sairaalat jne. Erityisesti lattialämmityskaapeleiden peittämiseen.

## Alusta

- Betonilattiat
- Sementtitasoiteet
- Kipsitasoiteet
- Pikabetonilattiat
- Keraamiset laatat

## Alustan vaatimukset

- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus. Alustan lujuusvaatimus: Vähintään 0,5N/mm<sup>2</sup> ja suositeltavaa yli 1,0N/mm<sup>2</sup>.
- Suhteellinen kosteus RH alle päällystemateriaalin edellyttämän tason.
- Vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja irtonaisista kerroksista.
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti.
- Täytä reiät, kolot ja suuret epätasaisuudet sopivalla SCHÖNOX täyttötasoiteella.
- Imuroi alusta huolellisesti
- Kaikki alustat tulee pohjustaa.

## Pohjustus

Pohjustaminen on tarpeen alustan imukyvyn pienentämiseksi, pölyn sitomiseksi ja tartunnan parantamiseksi.

Pohjustamiseen käytetään SCHÖNOX® KH pohjustetta seuraavin tavoin:

- Runsaasti imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 5 osaa vettä sekoituksella. (1:5)
- Vähemmän imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä sekoituksella. (1:3)
- Kosteusherät imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 1 osa vettä sekoituksella (1:1).
- Imemättömät alustat pohjustetaan SCHÖNOX® SHP pohjusteella laimentamattomana.

Pohjusteen levitys alustaan tehdään harjaamalla, jotta pohjuste saadaan työstettyä alustaan riittävästi. Vältä lätköiden syntymistä. Tutustu ensin em. Mainittujen tuotteiden käyttöohjeisiin ja noudata niitä.

## Sekoitus

25 kg SCHÖNOX® TX:ää sekoitetaan 4,0 - 4,5 litraan puhdasta, kylmää vettä. Sekoitukseen tulee tapahtua koneellisesti, jotta saadaan aikaan homogeeninen ja tasainen massa.

## Lujuusominaisuudet

Katso uusin suoritusasteoilmoitus joka löytyy osoitteesta [www.schonox.fi](http://www.schonox.fi)



## Pinnoitettavissa

Arvioitu pinnoitettavuus kerrospaksuuden ja olosuhteiden vaihdellussa.

Lämpö	Kosteus	3-10mm	20mm	30mm	40mm
20 °C	50%	24h	3vrk	4vrk	5vrk
15 °C	80%	24h	3vrk	10vrk	14vrk
5 °C	80%	72h	14vrk	18vrk	21vrk

## Tekniset tiedot

- Koostumus  
Erikoisementtien seos
  - Väri  
Harmaa
  - Tiheys  
n. 1700 kg/m<sup>3</sup>
  - Astia-aika  
n. 45 min + 18 °C
  - Kävelykelppoinen  
n. 3 tunnin jälkeen
  - Kerrospaksuus  
3 mm – 40 mm
  - Menekki  
1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm
  - Päällystettävissä  
n. 24 tunnin jälkeen 3-10mm
  - Työskentelylämpötila  
Paras työstettävyyys +10° C - +20° C  
Ei koskaan alle +5° C
- Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat Ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.



# SCHÖNOX® TX DUST REDUCED

Tuoteseloste

28.1.2015

## Käyttöohjeet

- Parhaat työskentelyominaisuudet saavutetaan, kun alustan ja ilman lämpötila on välillä +10 °C - +20 °C
- Ei sovellu käytettäväksi alle +5 °C lämpötiloissa.
- Lattialämmitys tulee kytkeä pois päältä vähintään 1 vrk. ennen tasoitustyötä. Lämmön saa kytkeä päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua tasoituksesta. Lämpöä lisätään vähitellen n. 5 °C/vrk, kunnes käyttölämpötila on saavutettu.
- Paksummilla tasoitekerroksilla käytä erillistä pehmeää reunakaistaa tasoitekerroksen irrottamiseen seinistä ja muista kiinteistä rakenteista.
- Alusta on esikäsiteltävä vaatimusten mukaisesti ja pohjustettava.
- Sekoita SCHÖNOX® TX puhtaaseen kylmään veteen, kunnes massa on tasalaatuinen ja homogeeninen seos. Aloita mahdollisimman pienellä vesimäärällä, mikäli teet kaatoja tai haluat säilyttää olemassa olevat kaadot.
- Tuki lattiakaivo esim. korokerenkaalla.
- Merkitse haluamasi korko seinään.
- Kaada massaa alustalle seinän viereen kehyyksenä ympäri tilaa. Massa lähtee valumaan kohti kaivoa, anna massan jähmettyä hetki ennen uuden kerroksen kaatamista. Oikea odotusaika on riippuvainen olosuhteista ja selviää kokeilemalla. Odotusaika on oikea, kun edellinen kerros ei lähde enää rullaamaan uuden kerroksen mukana. Kaada lisää massaa aiemmin kaadetun päälle, massa alkaa kerrostua seinän vieressä ja ylimenevä osa valuu kaivoa kohti. Lisää tarvittaessa vesimäärää halutun korkeuden lähestyessä, niin massa valuu helpommin kaivoa kohden. Voit avustaa tasoittumista sileällä teräslastalla tai kumilastalla.
- Huomioi tasoitteen työskentelyaika harjanteiden välttämiseksi.
- Kävelykelppoinen n. 3 tunnin kuluttua levityksestä.
- Päälystettävissä useimmilla päällysteillä n. 24 tunnin kulutta levityksestä 3-10mm.
- Työvälineet pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.
- SCHÖNOX® TX tasoitekerros tulee kovettumisen aikana suojata korkealta lämpötilalta, suoralta auringonvalolta ja vedolta.
- Tasoitteen päällystys tulee suorittaa mahdollisimman aikaisin tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, tällöin vältetään pinnan ylikuivuminen ja vähennetään halkeamavaaraa.

- Hio tasoitteen pinta aina ennen päällysteen asentamista, jotta pintaan nousseet epäpuhtaudet poistuvat. Annetut tiedot kovettumisesta, kuivumisajoista ja työajoista perustuvat olosuhteisiin +18 °C ja 50% RH. Jos lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin ohjearvoihin.

## Pakkaus

- 25 kg:n paperisäkki

## Varastointi

- Viileä ja kuiva varasto
- Säilyvyys 12 kk valmistuspäivämäärästä lukien, avaamattomassa pakkauksessa.

## Turvallisuus ja ympäristö

- Sisältää sementtiä. Ärsyttää ihoa. Vakavan silmävamman vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käytettävä tarkoitukseen soveltuvia ihonsuojaimia ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Tuotteessa käytetty sementti sisältää < 2 mg/kg Kromi IV toimitettaessa ja 12 kk valmistamisen jälkeen, mikäli tuote on säilytetty kuivassa. Tämän jälkeen käytettäessä Kromin aiheuttama ihoallergiariski kasvaa. Pakkaus on varastoitava hyvin suljettuna kuivassa paikassa. Tarvittaessa lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saat osoitteesta [www.schonox.fi](http://www.schonox.fi) tai [www.casco.fi](http://www.casco.fi).

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.



The SIKA management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by SQS.

Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C / PL 49  
02920 Espoo  
Puh. 09 511 431  
E-Mail: [skunimi.etunimi@fi.sika.com](mailto:skunimi.etunimi@fi.sika.com)  
[www.schonox.fi](http://www.schonox.fi)

