




SCHÖNOX® KH



Liutteeton, kestävä keinohartsidispersio

SCHÖNOX KH pohjuste on tarkoitettu alustan imukyvyn vähentämiseen sekä sementtipohjaisten alustiden tartunnan kasvattamiseen. Tartuntalaastien lisäaine. Soveltuu kipsipohjaisten alustojen kosteus-suojaukseen. SCHÖNOX KH pohjuste sietää alustasta nousevaa kosteutta muuttumatta tahmaavaksi (saippuominen) Sisä- ja ulkokäyttöön.



Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- M1 Hyväksyntä
- kuivuu joustavaksi synteettiseksi hartikalvoksi
- seinille ja lattioille
- erittäin riittoisa
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- lyhyt odotusaika
- soveltuu useimmille alustoille
- hyvä alkaalisuuden / saippuomisen sieto
- helppo levittää
- vesiohenteinen
- parempi tarttuvuus
- sitoo pölyjämiä
- neutraali hajua

Käyttöalueet

SCHÖNOX KH soveltuu:

- Alustan imukykyä vähentävä pohjuste
- pohjusteena suojaamaan alustaa tasoitteiden sisältäältä kosteudelta
- Tartuntalaastikerroksen valmistamiseen SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS ja SCHÖNOX RF tuotteiden kanssa

Alustat

SCHÖNOX KH soveltuu:

- betoni
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
- kipsilaastit (standardin EN 13279-1)
- sementtilaasti, kalkkimenttilaasti (CS I - CS IV standardin EN 998-1)
- kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
- Maakosteet pikabetonit
- puualustat

Alustavaatimukset

- Riittävä kuivuu, kestävyys, kantokyky ja muototarkkuus
- Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta heikentävistä kerroksista, kuten pölystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoaineksista.

- Erottavat ja heikot kerrokset kuten betonin sementtiliima sekä vastaavat on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla, jyrsimällä tai hierontamalla.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijäteli-peäliima, on poistettava mekaanisesti.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Sekoitusuhde

■ normaalisti imevät alustat, kuten:

- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- 1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 5 l osaa vettä**
- betoni

- 1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 3 l osaa vettä**

■ kalsiumsulfaattipohjaisille alustoille, kuten:

- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
- kipsilaastit

- 1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 1 l osaa vettä**

■ Puualustat:

- Lastulevy tai OSB

Tuotetta SCHÖNOX KH käytetään laimentamattomana.

■ Tartuntapohjuste:

- Tartuntalaastin sekoitusuhde aina käytettävän tuotteen tuotetietoesitteen mukaisesti

Asennussuositus

- SCHÖNOX KH on erittäin pienipäästöinen erikoisdispersiopohjuste, joka on sekoitettava tai ravistettava ennen käyttöä.
- SCHÖNOX KH ohennetaan kylmällä puhtaalla vedellä.
- Levitetään kuivalle alustalle lätäköitä muodostamatta soveltuvalla työkalulla, kuten telalla tai siveltimellä.
- Pinta kostutetaan mattakosteaksi ennen tartuntalaastin levittämistä.

Tekniset tiedot

- Kemiallinen pohja: keinohartsidispersio
- Väri vaaleansininen
- Tiheys 1,04 kg/l
- Varastointilämpötila ei saa olla alle + 5 °C
- Työstölämpötila ja alustan lämpötila: eivät saa olla alle + 5 °C
- Materiaalin menekki 40 - 100 g/m² alustan imevyydestä, levitysvälineestä ja sekoitusuhdesta riippuen
- Odotusaika
 - n. 10 minuuttia sementtialustoilla (sementtilaasti, betoni)
 - n. 24 tuntia puualustoilla ja lastulevyllä
 - n. 24 tuntia kalsiumsulfaattipohjaisilla alustoilla (kosteussuoja)

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.



SCHÖNOX® KH

- Etene SCHÖNOX KH tuotteesta tehdyn tartuntalaastin päälle aina märkää -määrälle menetelmällä.
- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen.

Pakkaus

- 10,0 kg:n muovikanisteri (vaaleansininen)
- 5,0 kg:n muovikanisteri (vaaleansininen)
- 1,0 kg:n muovipullo (valkoinen, 12 kpl/laatikko)

Varastointi

- SCHÖNOX KH varastoidaan viileässä ja kuivassa. Ei saa jäättyä.
- Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.
- Veteen sekoitetut tuotteet tulee käyttää 1 viikon kuluessa.

Jätteiden käsittely

- Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Tuotejäämien, pesuveden ja astioiden, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävittämisessä on noudatettava paikallisia viranomaismääräyksiä.
- Älä kaada viemäriin, vesistöön tai maaperään.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Ohje

- Työkalut puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä, jonka pintajännitys on alennettu.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.
- Koostumus:
 - Polyakrylaattidispersio
 - Lisäaineet
 - Benz-/Methylisothiazolinone pohjaiset säilöntäaineet

Lisätietoja allergisille henkilöille. Soita +49 2547 910-0 (Englanninkielinen)

- Pidä poissa lasten ulottuvilta.

- Varmista hyvä ilmanvaihto työstön ja kuivumisen aikana.
- Vältä syömistä, juomista ja tupakointia kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Tuotteen osuessa silmiin tai ihoon, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SGS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi