



TIKKURILA  
**PRESTO LF+**  
YLEISTASOITE

**TYYPPI**

Käyttövalmis, laadukas yleistasoite. Vesiohenteinen. Täyttökyky 6 mm ilman halkeilua. Helposti työstettävissä, kutistuminen erittäin vähäistä ja erinomainen tarttuvuus.

**KÄYTTÖKOHTEET**

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

**SOVELTUVUUS**

Erityisesti harmaan alustan tasoitukseen kuten kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- ja rappauspinnoille sekä yleisimmille rakennuslevyille. Hyvä liimauskyky mahdollistaa myös kipsilevysaumanauhoituksen.





TIKKURILA

TUOTESELOSTE 02.01.2024

## PRESTO LF+

### TEKNISET TIEDOT

<b>Maalaustuoteryhmä 2012</b>	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04.
<b>Värit</b>	Harmaa.
<b>Riittoisuus</b>	Keskimäärin 1 l/m <sup>2</sup> 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.
<b>Pakkaukset</b>	3 l, 10 l
<b>Työtapa</b>	Levitys teräslastalla.
<b>Kuivumisaika</b>	Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa 2-24 tunnin kuluttua riippuen kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.
<b>Tiheys (kg/l)</b>	1,17 kg/l, ISO 2811.
<b>Kutistuma</b>	Kutistuminen ja halkeilu erittäin vähäistä.
<b>Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%</b>	55
<b>Erikoisominaisuus</b>	Tasoitteessa käytetystä kevyestä täyteaineesta johtuen tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# PRESTO LF+

## KÄYTTÖOHJEET

### Käsittelyolosuhteet

Käsittävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattu pinta:

Puhdista ennen maalattut pinnat Tikkurilan Maalipesulla tai Seinäpesulla. Poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

### Käsittely

Levitä Presto LF+ Yleistasoite teräslastalla osittain tai koko seinä- tai kattopinnalle, alustan tarpeen mukaisesti. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suosittelemme 180–220 hiontakarkeutta. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.

### Saumanauhan kiinnitys

Levitä Presto LF+ Yleistasoite siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina saumanauha heti tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Työvälineistä poistetaan ylimääräinen tasoite ja pestään vedellä.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

### Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

## PRESTO LF+

EN 13963:2014

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A030-2018	
EN 13963:2014	
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A.	
Palokäyttäytyminen	A2-s1,d0
Taivutuslujuus	> 320 N
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.




TIKKURILA

TUOTESELOSTE 02.01.2024

## PRESTO LF+

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A031-2018	
EN 15824:2009	
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.	
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0
Tartuntalujuus vetokokeessa	> 0.35 N/mm <sup>2</sup>
Vaaralliset aineet	NPD

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.