

# Kiilto TM DF Seinän pikatäyttömassa 5-20 (70) mm



Nopea ja kevyt täyttömassa sisäseinäpinnoille kuivissa sekä märkätiloissa. Erinomainen mm. roilojen täyttöihin. Koloissa ja roiloissa 5–70 mm, ylitasoituksissa 5–20 mm. Vedeneristettävissä 1 vrk:n kuluttua. Sementtiseosaineinen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- nopea, kevyt työstää, vähäpölyinen
- esioikaisut, täytöt
- riittoisuus 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm
- päällystettävissä 24 h
- sisätilat

## KÄYTTÖALUE

Kiilto TM DF on nopeasti kovettuva täyttömassa kiviaineksille sisäseinäpinnoille. Valmis pinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasotteilla käyttökohteesta riippuen.

## KÄYTTÖOHJE

Täytettävien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Heikko ja irtonainen aines poistetaan huolellisesti. Sisätiloissa kuivat huokoiset pinnat kostutetaan vedellä ennen tasoittamista, tai käsitellään Kiilto Pro Start Primer tai Kiilto PrimerOne tartuntapohjuste:vesi-seoksella (1:4).

Kiilto TM DF Täyttömassa sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 2–3 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Alusta kostutetaan vedellä ennen tasoittamista. Täyttömassa levitetään mattakostealle pinnalle esimerkiksi teräslastalla. Pinta voidaan viimeistellä kostuttamalla ennen viimeistä teräslastalla tasoitusta.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suoritamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSVAAHUUUS	osittain tasoitus 5–70 mm, ylitasoitus 5–20 mm
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C
MAX. RAEKOKO	n. 3 mm
PURISTUSLUJUUS	luokka CSIV (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,4 kg
SEKOITUSSUHDE	4,0–4,8 l vettä 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYÖSKENTELYAIKA	20–30 minuuttia (+18 °C)
VÄRIT	Tumman harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa enintään 6 kuukautta



käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.